



SECTION A-A



SECTION C-C



SECTION B-B

- 产品要求:
1. 材质要求: 磷铜C5191, 材厚: T=0.20±0.02MM;
 2. 包装要求: 每盘10K, 接头数不能超过2个;
 3. 电镀要求: 先冲后镀, 镀全锡50~80μ", Ni底20~40μ", 盐雾实验为最少达到12小时以上。



深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co., LTD
电话 : 0755-27129737 传真 : 0755-29940187

-TOLERANCES-		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表		APPD: 核准: 谢亮	TITLE: 产品名称: HXB2.5-TER				
X.X	±0.30	X.X*	±3°		PART NO: 产品编号: HDGC2522-T	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XX	±0.30	X.XX*	±2°	CHECK: 校对: 王建业	DRAW: 绘图: 黄艳兰	2017-11-11	1:1	mm	A001
X.XXX	±0.10	X.XXX*	±1°						